**Spezifikation**
Specification

# KETTLITZ-Actigran 70

Ersetzt Spezifikation vom: 01.05.1999
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.07.2006
Valid from:

Chemische Charakterisierung: Trimethylolpropantrimethacrylat (TRIM) (70 %) präpariert mit synthetischen Kohlenwasserstoffen gebunden an inerte Trägerstoffe
Chemical Characteristics: trimethylolpropantrimethacrylate (TRIM) (70 %) coated by synthetic hydrocarbons bound to inert carriers

Aussehen: weißes, unregelmäßiges 6 - 8 mm großes Granulat, rieselfähig
Appearance: white granules (diameter 6 - 8 mm), free-flowing

Verpackung: luftdicht verschlossene PE-Beutel aus niedrigschmelzender Folie (60 - 85 °C) von je 1 kg in Kartons à 15 kg
Packing: hermetically sealed PE-bags of low melting foil (60 - 85 °C) of 1 kg each in cartons of 15 kg each

Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung unter Ausschluss von Lichteinwirkung
Storage Stability: 1 year under cool and dry storage conditions without light influence

| CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN<br>PROPERTIES | PRÜFMETHODEN<br>TEST METHODS | SOLLWERTE<br>VALUES AND TOLERANCES |
|---|---|---|
| * Asche (%)<br>Ash | Kettlitz-Methode A 3.1<br>Kettlitz method A 3.1 | 26,5 ± 2,0 |
| * Wirksubstanz (%)<br>Active Substance | FT-IR-Spektroskopie mit ATR-Messeinheit<br>FT-IR Spectroscopy with ATR measuring unit | 70 ± 3 |
| | | |

***Werte zur Information***
***Values for Information***

| CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN<br>PROPERTIES | PRÜFMETHODEN<br>TEST METHODS | SOLLWERTE<br>VALUES AND TOLERANCES |
|---|---|---|
| Dichte (g/cm³) 20 °C<br>Density | rechnerisch<br>mathematically | ca. 1,20 |
| Schüttdichte (g/ml)<br>Bulk Density | DIN EN ISO 60 | ca. 0,6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The datas, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen
*Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com*