Spezifikation
Specification

KETTLITZ-Mediaplast PX-2

Ersetzt Spezifikation vom: 01.07.2007
Replaces Specification of:

Gültig ab: 12.05.2009
Valid from:

Chemische Charakterisierung: teilsynthetische paraffinbasische Kohlenwasserstoffe
Chemical Characteristics: partly synthetic hydrocarbons, paraffinic

Aussehen: klare, helle Flüssigkeit
Appearance: bright, transparent liquid

Verpackung: Fässer mit 180 kg Nettoinhalt
Packing: drums containing 180 kg net

Lagerfähigkeit: 10 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 10 years under suitable storage conditions

	CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES		PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
*	Dichte (g/cm³) Density	15 °C	DIN 51 757	0,879 ± 0,010
*	Refraktion Refractive Index	n_D^{20}	DIN 51 423-2	1,483 ± 0,005
*	Farbe Color		HAZEN	< 120
*	Viskosität (mm²/s) Viscosity	50 °C	ASTM D 7042	235 ± 30

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES		PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Flammpunkt (°C) Flash Point		DIN ISO 2592	ca. 235
Stockpunkt (°C) Setting Point		DIN 51 583	ca. -10
Flüchtigkeit (%) Volatility	2 h/160 °C	Kettlitz-Methode F. 4 Kettlitz method F. 4	< 0,5

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen
Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com