



**Spezifikation**  
Specification

**KETTLITZ-Mediaplast WH**

Ersetzt Spezifikation vom: 01.05.1999  
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.06.2005  
Valid from:

Chemische Charakterisierung: aromatisches Syntheseharz mittlerer Viskosität  
Chemical Characteristics: aromatic synthetic resin of medium viscosity

Aussehen: gelbe, viskose, bei Raumtemperatur noch fließfähige Flüssigkeit  
Appearance: yellow, viscid fluid with flowing properties at room temperature

Verpackung: Fässer mit 45 kg Nettoinhalt  
Packing: metal drums containing 45 kg net

Lagerfähigkeit: 10 Jahre bei sachgemäßer Lagerung  
Storage Stability: 10 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES				PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
*	Viskosität Viscosity	mPas	50 °C	DIN 53 019	1 300 ± 400
*	Dichte (g/cm <sup>3</sup> ) Density		15 °C	DIN 51 757	0,973 ± 0,010

**Werte zur Information**  
**Values for Information**

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES				PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
	Farbe Colour			ASTM D 1500	max. 4
	Flammpunkt (°C) Flash Point			DIN ISO 2592	> 180

Die mit einem \* gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.  
Die nicht mit einem \* gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.  
The chemical and physical properties marked with \* will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.  
The datas, which are not marked with \* are guide values and listed for information purposes only.