Spezifikation
Specification

KETTLITZ-TAC/GR 70

Ersetzt Spezifikation vom: 01.05.1999
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.07.2006
Valid from:

Chemische Charakterisierung: Triallylcyanurat (70 %) präpariert mit Weichmachern und Dispergatoren auf Trägermaterial
Chemical Characteristics: triallylcyanurate (70 %) coated by special plasticizers and dispersing agents bound to carriers

Aussehen: weißes 6 - 8 mm großes Granulat, rieselfähig
Appearance: white granules (diameter 6 - 8 mm), free-flowing

Verpackung: luftdicht verschlossene PE-Beutel aus niedrigschmelzender Folie (60 - 85 °C) von je 1 kg in Kartons à 15 kg
Packing: hermetically sealed PE-bags of low melting foil (60 - 85 °C) of 1 kg each in cartons of 15 kg each

Lagerfähigkeit: 3 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 3 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
* Asche (%) Ash	Kettlitz-Methode A 3.1 Kettlitz method A 3.1	23 ± 2
* Wirksubstanz (%) Active Substance	FT-IR-Spektroskopie mit ATR-Messeinheit FT-IR Spectroscopy with ATR measuring unit	70 ± 3

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Dichte (g/cm³) 20 °C Density	rechnerisch mathematically	ca. 1,21
Schüttdichte (g/ml) Bulk Density	DIN EN ISO 60	ca. 0,6

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The datas, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen
Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com