



**Spezifikation**  
Specification

**KETTLITZ-Dispergator FL**

Ersetzt Spezifikation vom: 01.10.1996  
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.05.1999  
Valid from:

**Chemische Charakterisierung:** Kombination von Metallseifen, höheren Alkoholen und Fettsäuren  
**Chemical Characteristics:** combination of metal soaps, higher alcohols and fatty acids

**Aussehen:** weißes Granulat (6 - 8 mm Durchmesser)  
**Appearance:** white granules (diameter 6 - 8 mm)

**Verpackung:** Papiersäcke mit 25 kg Nettoinhalt  
**Packing:** paper bags containing 25 kg net

**Lagerfähigkeit:** 3 Jahre bei sachgemäßer Lagerung  
**Storage Stability:** 3 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
* Asche (%) Ash	Kettlitz-Methode T.4 Kettlitz method T.4	24,5 ± 2,5

**Werte zur Information**  
**Values for Information**

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Dichte (g/cm <sup>3</sup> ) Density 20 °C	rechnerisch mathematically	ca. 1,13
Schüttdichte (g/ml) Bulk Density	DIN EN ISO 60	ca. 0,6
Abdampfverlust (%) Rate of Evaporation 140 °C	Kettlitz-Methode T. 4 Kettlitz method T. 4	6,5 ± 1,5

Die mit einem \* gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.

Die nicht mit einem \* gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.

The chemical and physical properties marked with \* will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.

The datas, which are not marked with \* are guide values and listed for information purposes only.