



Vorläufige Spezifikation

Preliminary Specification

KETTLITZ-Kezadol DAB-P

Ersetzt Spezifikation vom:
Replaces Specification of:

Gültig ab: 15.11.2018
Valid from:

Chemische Charakterisierung: mit Spezialdispergatoren ummanteltes Calciumoxid
Chemical Characteristics: calcium oxide coated by special dispersing agents

Aussehen: hellgraues Pulver
Appearance: light-grey powder

Verpackung: Karton mit PE-Inneneinlage je 12,5 kg netto im Karton
Packing: card boxes with PE-innerlining of 12,5 kg net in card-boxes

Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung in verschlossenen Gebinden
Storage Stability: 1 year under cool and dry storage conditions in sealed packing

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
* Asche (%) Ash	Kettlitz-Methode T.4 Kettlitz method T.4	89,5 ± 2,5
* CaO-Gehalt (%) CaO-Content	Neutralisationstirration K.7 neutralisation by titration	89 ± 2

Werte zur Information Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Dichte (g/cm ³) Density 20 °C	rechnerisch mathematically	ca. 2,73
Schüttdichte (g/ml) Bulk Density	DIN EN ISO 60	ca. 0,65
Siebrückstand bei 150 µm screen residue on a 150 µm sieve ppm	Kettlitz-Methode S.2 Kettlitz method S.2	max. 10

Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.

Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.

The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.

The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.